

強 度

| コンクリート 強度 N/cm ² (kgf/cm ²) | 断熱板 厚さ (mm) | 埋め込み 深さ (mm) | 引抜荷重 N (kgf) | 破壊部 |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 1 1610(164) | 50 | 30 | 9220 (940) | コンクリート |
| 2 2020(206) | 50 | 30 | 11540 (1177) | コンクリート・メネジ |
| 3 2340(239) | 50 | 30 | 11840 (1207) | コンクリート・メネジ |

(注) 引抜強度は試験体 3 体の平均値です。

| 品 名 | ねじ径 | 断熱板 適用厚さ (mm) | 入数 (個) | 梱包質量 (kg) | 荷姿 | コード |
|------------|------|---------------------|-----------|--------------|-----|-----------|
| サーモインサート80 | W3/8 | 50以下 | 250 | 7.5 | ケース | 395110800 |
| 130 | | 100以下 | 200 | 8.5 | | 395111300 |
| テーパー80 | | 40以下 | 150 | 5.1 | | 395120080 |
| テーパー130 | | 90以下 | 100 | 4.6 | | 395120130 |